

DONNÉES DU PRODUIT

6264

2K Uerthane Scellant (Clair)

DESCRIPTION:

Kwik Seal Uerthane scellant a été spécialement formulé comme un scellant haut de gamme pouvant être utilisé sur différentes variétés de finis. Kwik Seal offre une excellente adhésion sur le métal nu, l'aluminium, le SMC, la fibre de verre, les vieux finis peints et tous les apprêts Transtar. Kwik Seal a un très bon nivellement et une très bonne rétention de lustre, de plus il est compatible avec la plupart des systèmes de basecoat/clearcoat et ou de brillant direct. C'est un des plus innovateurs sur le marché aujourd'hui.

DONNÉES TECHNIQUES:

APPARENCE:	Clair
% SOLIDE:	40%
CONCENTRATION EN V.O.C.:	412g/l (3.44#/gal)
VIE EN TABLETTE:	1 An (si non ouvert)
PROPORTIONS DE MÉLANGE:	4:1:½
ACTIVATEURS	6257 Kwick Seal Activateur
SOLVANTS:	Utiliser Transtar Grade Reducer dépendant de la température
DURÉE DE VIE DU MÉLANGE:	3.5 heures @ 20° - 24°C (68° - 75°F)
POUVOIR COUVRANT:	479 pieds carres /gallon a 1.0 mil

SUPPORTS RECOMMANDÉS:

Finitions existantes poncées et dégraissées. Surfaces amorcées fraîches. Surfaces peintes fraîches. N'employez pas sur le métal nu.

AVANTAGES:

- Tintable pour une plus véritable allumette de couleur, en utilisant les toners de mélange de basecoat !
- Non-Ponçage pour humide sur le cachetage humide.
- Temps rapides de bande et de denib.
- L'excellents couleur et lustre donnent.
- Peut être employé comme couche barrière.
- Excellente adhérence à de divers substrats.

VOIR LE VERSO POUR DES INSTRUCTIONS D'APPLICATION

EMPAQUETAGE:

- 6264 Kwik Seal Uerthane Scellant (Clair), 0.946 L, 6 par boîte
- 6257 Kwik Seal Activateur, 236 ml 12 par boîte



6264

2K Uerthane Scellant (Clair)

PRÉPARATION DE LA SURFACE :

1. Sabler les surfaces à être scellées avec un papier de grain 500-600 ou plus fin.
2. Nettoyer avec SCAT n°6311, Speedi SCAT n°/63216323, ou Aqua SCAT n°6351/6354.
3. Mélanger* 4 parties de Scellant avec une partie d'activateur et (facultative) ½ partie de diluant a l'uréthane approprié a l'environnement de travail.
4. Appliquer 1 couche mouillée. Allouer 20 minutes d'évaporation avant de recouvrir**

* Peut être gaspillé jusqu'à 10% par le volume en utilisant les toners le mélange de basecoat.

** Peut être ré-enduit en 15 minutes aux températures 29°C (85°F) ou plus haut.

MÉLANGE/APPLICATION:

Mélanger vigoureusement et couler avant l'utilisation

Proportion de mélange par volume : Apprêt 4 parties n°6264
 Activateur 1 partie n°6257
 (Facultative) Diluant ½ partie de diluant a l'uréthane Transtar approprié à
 l'environnement de travail

Appliquer une couche mouillée afin d'obtenir 1.0 mils. Le scellant devrait être recouvert en dedans de 1½ heures afin d'éviter les problèmes d'adhésion. Après 5 heures, dépolir avec un pad gris ou sabler (a l'eau ou a sec) avec un papier de grain 600.

Teinte: Peut être teinte jusqu'à 5% par volume avec pâte de teinte ou 10% par volume de teinture a basecoat. (Voir les chartes de teinte pour plus d'information) ou utiliser 'Star Shade' système de teinte (Z659) pour des capacité de recouvrement optimales. Ce système utilise des scellants noirs, gris ou blanc. Se référer au guide d'application pour les détails.

Couche barrière: Appliquer 2-3 couches moyenne en allouant un temps d'évaporation de 5-10 minutes avant d'appliquer la couche suivante. Allouer un séchage complet, dépolir ou sabler avant d'appliquer le fini.

RÉGLAGE DU FUSIL APPLICATEUR:

<u>TYPE DE PISTOLET</u>	<u>PRESSION @ PISTOLET</u>	<u>BUSE (MM)</u>
Siphon	1.4-1.6 lb/po ²	40-50 PSI
Gravité	1.4-1.6 lb/po ²	30-40 PSI
A pression	1.0-1.2 lb/po ²	40-50 PSI
HVLP	1.2-1.6 lb/po ²	10 PSI max. (au pistolet)

Note : Recouvrir sans allouer un temps de séchage suffisant peut résulter en 'calage'

Si le temps de recouvrement maximum est dépassé, vous devez sabler le scellant avec un papier 500-600 à l'eau ou 320-400 a sec. Enlever les grains avec un papier 1200-1500 a l'eau. Utiliser un papier plus rugueux peu laisser des marques.

COMPÉTITION:

Glasurit 285-0

Sikkens 2063

Standox 15048

Nexa Autocolor P850-14

Sherwin Williams E6C61

Spies Hecker 8550