

DONNÉES DU PRODUIT

7021, 7024

La couche de vernis Euro Classiquea

DESCRIPTION:

L'Enduit lustré Euro Classiquea été conçu pour des applications nécessitant un fini d'apparence impeccable. Cet enduit à teneur élevée en matières solides assure un écoulement et un nivelage optimums, et produit un fini à l'apparence du verre. Caractérisé par une excellente souplesse, il résiste aux abrasions et éclats causés par des pierres. Idéal dans le cas des applications directes et/ou sur couche de fond/enduit transparent. Convient à des applications pour séchage à l'air, à courant descendant, ou à air pulsé.



DONNÉES TECHNIQUES:

APPARENCE:	Liquide Clair
% SOLIDE (RTU):	Poids: 50 - 52% Volume: 47%
CONCENTRATION EN V.O.C.:	420g/l (3.5 #/gal) prêt à l'utilisation
VIE EN TABLETTE:	1 An (si non ouvert)
SOLVANTS:	Le diluant à l'uréthane Transtar de série #6700 ou #6700-F série. Note: La réduction avec le réducteur de #6700 séries augmente le VOC du mélange de produit, réduction avec le réducteur de la série #6700-F n'augmente pas le VOC
PROPORTIONS DE MÉLANGE:	2:1 (si réduction désirée ajoutez 10% de Transtar Reducer)
DURÉE DE VIE DU MÉLANGE:	2 heures @ 20° - 24°C (68° - 75°F)
POUVOIR COUVRANT:	756 pieds carres/gallon à 1.0 mil.

SUPPORTS RECOMMANDÉS:

Couches de fond, couleurs à application directe, uréthanes acryliques, et la plupart des peintures émail-acrylique. Consulter les directives du fabricant de la peinture pour connaître les applications recommandées.

AVANTAGES:

- Lustre et D.O.I supérieurs
- Sortir supérieur
- Finition de haute qualité "Euro"
- Excellente construction (plus de solides de 50%)
- Qualité non surpassée
- Le bidon de 5 litres produit 33% matériaux supplémentaires que gallon U.S. standard

VOIR LE VERSO POUR DES INSTRUCTIONS D'APPLICATION

EMPAQUETAGE:

7021	La couche de vernis Euro Classique, 5 L (1.325 Gallon), 2 par boîte
7024	La couche de vernis Euro Classique, 0.946 L (Quart), 6 par boîte
7086	L'Activateur Euro Classique – Rapide, 2.5 L (0.66 Gallon), 2 par boîte
7088	L'Activateur Euro Classique – Rapide, 472 ml (Pint), 12 par boîte
7096	L'Activateur Euro Classique – Lent, 2.5 L (0.66 Gallon), 2 par boîte



7021, 7024

La couche de vernis Euro Classiquea



MÉLANGER L'ENDUIT LUSTRÉ AVANT L'USAGE:

La proportion de mélange est de 2:1, (deux parties d'Enduit Euro classique #7021 pour une partie d'activateur #7086/7088/7096/7098, par volume). Mélanger immédiatement avant d'utiliser. Ne mélanger que la quantité qui sera utilisée immédiatement. Utiliser l'Activateur Euro Classique– Rapide #7086/7088 pour les réparations ponctuelles et de panneaux, ou l'Activateur Euro Classique – Lent #7096/7088 pour les réparations générales. Le délai d'utilisation de l'enduit activé est de 2 heures 1/2, selon la température de l'atelier. Toujours suivre les instructions du fabricant du produit pour la couche de fond/de finition concernant la formation d'un film mince et le temps de séchage avant d'appliquer l'Enduit lustré Euro Classique #7021/7024. Toujours garder les contenants hermétiquement fermés afin d'éviter toute contamination par l'humidité. Bien nettoyer l'équipement après chaque usage.



APPLICATION DE L'ENDUIT LUSTRÉ:

Appliquer 2 à 3 couches chargées moyennes en utilisant le réglage du pistolet approprié, tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessous. Laisser sécher pendant 10 à 15 minutes entre chaque couche. Pour des résultats optimaux, activer l'enduit immédiatement après l'application. L'Enduit lustré Euro Classique ne doit pas être appliqué sur un vernis-laque acrylique, ou sur un fini existant non poncé. Tenir le pistolet-pulvérisateur à une distance de 6 à 10 pouces de la surface du véhicule afin d'éviter que de l'air ne soit emprisonné dans la pellicule de peinture.



RÉGLAGE RECOMMANDÉ DU PISTOLET:

TYPE DE PISTOLET	BUSE	PRESSION D'AIR	PRESSION PAR FLUIDE
Alimentation de Siphon	1.4 - 1.6 mm	35 - 45 PSI (au pistolet)	n/a
Alimentation par Gravitation	1.2 - 1.4 mm	25 - 35 PSI (au pistolet)	n/a
Alimentation à Pression	1.0 - 1.2 mm	40 - 50 PSI (au pistolet)	8 - 10 PSI
HVLP/LVLP	1.2 - 1.8 mm	10 PSI max. (at aircap)	n/a



TEMPS DE SÉCHAGE @ 25°C (77°F), 50% D'HUMIDITÉ RELATIVE:

ACTIVATEUR	FILM MINCE	HORS POUSSIÈRES	PONCAGE	LIVRAISON
7086/7088	10 - 15 min	30 - 35 min	16+ hrs	16+ hrs
7096/7098	10 - 15 min	35 - 45 min	16+ hrs	16+ hrs

REMARQUE: L'EMPLOI D'AGENTS ACCÉLÉRATEURS N'EST PAS RECOMMANDÉ.



TEMPS DE RECOUVREMENT CRITIQUE:

Laisser sécher suffisamment entre chaque couche (voir tableau), mais appliquer toute couche additionnelle dans l'heure qui suit. Si le temps de séchage dépasse 60 minutes, laisser sécher 6 heures pleines avant d'appliquer une autre couche. Après 24 heures, frotter légèrement l'enduit avant d'appliquer un autre produit.

SÉCHARGE À AIR PULSÉ:

Laisser l'enduit prendre pendant 15 minutes, puis cuire à 60°C (140°F) pendant 40 minutes. Laisser refroidir pendant 2 heures.



POLISSAGE:

Pour enlever les particules de poussière, sabler légèrement avec un papier 1500 et polir avec Tri-Cut II #5331/5334. Finir avec Final Finish #5354. Il est recommandé de polir dans les 24 heures suivant l'application.



NETTOYAGE:

Fermer les contenants et nettoyer l'équipement à l'acétone immédiatement après l'usage.