



DONNÉES DU PRODUIT

NM-500

Mélangeur de couche d'apprêt

DESCRIPTION:

Le mélangeur de couche d'apprêt NM-500 est conçu pour aider à mélanger les couleurs No Mix métalliques, perle et tricouches; NM-500 peut aussi servir en tant que réducteur de temps de séchage pour le clair et la claire intercouche pour les deux tons, multicolores et graphiques démarqués par du ruban-cache. Le mélangeur de couche d'apprêt NM-500 est stable face aux rayons UV et est prêt à vaporiser.

DONNÉES TECHNIQUES:

ASPECT:	Blanc eau clair
% SOLIDES:	14%
CONCENTRATION V.O.C.:	705 g/l (5.89 #/gal)
DENSITÉ:	849 g/l (7.09 #/gal)

PRÉPARATION DE LA SURFACE:

Reportez-vous à la Fiche technique du Mélangeur de couche d'apprêt No Mix pour trouver les instructions de préparation de la surface.

APPLICATION ET MÉLANGE:

MÉLANGEAGE: Appliquez 1-2 couches de NM-500 aux panneaux préparés de mélange, permettant 10-15 minutes sous les lampes avant d'appliquer la couche d'apprêt. Appliquez 2-3 couches d'apprêt aux panneaux de remplacement/ surfaces réparées ou jusqu'à recouvrement. Étendez les couches subséquentes plus loin que la couche précédente; permettez un temps adéquat sous les lumières entre les couches. Reportez-vous à la Fiche technique de la Couche d'apprêt No Mix pour trouver les instructions spécifiques à la réduction et à l'application. Mélangez 2 parties de NM-500 avec 1 partie de couche d'apprêt prêt à vaporiser et appliquez 1-2 couches par-dessus la surface à mélanger. Permettez 10-15 minutes de temps sous les lampes et appliquez la quantité désirée de Clearcoat Transtar.

TRANSPARENT INTER-COUCHES: Si nécessaire, suivez les instructions ci-dessus. Permettez à la couleur de sécher sous les lampes pendant 10-15 minutes. Appliquez 1-2 couches de NM-500 au panneau en entier et permettez une période de séchage de 15-20 minutes avant d'appliquer du ruban-cache pour les deux tons et les graphiques.

CLAIR ET NET: Permettez à la couleur de sécher sous les lampes pendant 10-15 minutes. Appliquez 2-3 couches de NM-500 et permettez le séchage pendant 15-20 minutes avant de manipuler/ assembler. Pour augmenter l'éclat, des couches additionnelles de NM-500 peuvent être appliquées jusqu'à un maximum de 6 couches.

POINTS DE VENTE:

- Aide à produire une réparation invisible
- Aide à contrôler le fini métallique / perlé pour les mélanges
- Accélère le processus de re-finition multicolore
- Prêt à vaporiser

EMPAQUETAGE:

NM-500 Mélangeur de couche d'apprêt, 2.5 L, 2 par boîte

