



Aqua SCAT 2 Waterborne Degreaser

1391, 1394

Desengrasador Aqua SCAT 2 de Transtar, es un desengrasador especialmente formulado a base de agua que se puede utilizar en todos los plásticos, metal y piezas prepintadas. Su mezcla única de alcohol, los tensioactivadores y el agua, lo hacen el limpiador ideal para desengrasar plásticos y otras superficies antes de pintarse o aplicar primario. Aqua SCAT 2, también reduce la cantidad de polvo, neutralizando la carga estática. Su uso es legal en todo Norteamérica



Mezcla

Listo a usar



Substratos Apropriados

- Plásticos rígidos (SMC, BMC)
- Plásticos flexibles (ABD, PPO)
- Plásticos suaves (PUR)
- Plásticos primarios
- Pinturas viejas - no removidas
- E-coat lijada de Original de Fabrica
- Relleno - 1K
- Relleno - 2K
- Acero galvanizado
- Mazillas
- Relleno de anclaje
- Acero desnudo
- Aluminio
- Fivra de Vidrio/
Gel Coat no
Caquiados

Nota: El repuesto genérico E-coat debe conducir examen de solvente con Transtar Reductores de Grado Uretano serie 6700 o 6700-F en lugar discreto y antes de la aplicación de una nueva capa.

Nota: Prueba de paneles pre-ceba con acetona o diluyente de pintura. Si la capa falla, panel de tira de plástico al descubierto y sigue a SOP 251 para primas plásticas.



Preparación de Superfices/Aplicación

Aplique para aparecer antes de a enarenar o moler para prevenir el contaminants de trabajarse en la superficie del substrate. Spray or wipe on substrate. Rocíe o limpie el sustrato. Limpie con un paño sin ropa.

Nota: Re-wiping (es decir, con tela adhesiva) después de usar Aqua SCAT 2 puede aumentar la estática. Aqua SCAT 2 se puede utilizar en su proceso actual de varios pasos como un desengrasante. También se puede utilizar como un proceso de un solo paso como un anti-estático y desengrasante.



Especificaciones del Producto

Color.....Claro	Tamaño (1391)..... Galón
Vida en armario.....5 años	(1394)..... Cuarto

Regulador

Categoría.....Limpiador	Peso de volátiles (%) 99
Real COV0.21#/gal (25 g/l)	Peso de agua (%)..... 95
Regulador COV.....5.01#/gal (600 g/l)	Peso de compuestos exentos (%) 1.5
Densidad del material.....8.26 #/gal	Peso de compuestos exentos (%) 1.87



Limitacions y Precauciones

- Visite www.tat-co.com para asegurar el uso de las instrucciones y TDS más actuales de este producto.
- See website (www.tat-co.com) for this document in other languages. (Vea el web site para este documento en español. Voir le site web pour ce document en français.)
- Solo para uso profesional solamente, No para venta de publico general.

LIMITED WARRANTY

El desempeño exitoso de este producto depende de muchos factores fuera de nuestro control. Los resultados dependen de la habilidad del operador. Este producto está fabricado para cumplir con el más alto nivel de consistencia y calidad para el uso previsto. Transtar Autobody Technologies, Inc. garantiza que sus productos cumplen con las especificaciones que establece para ellos. Si se demuestra que este producto no cumple con las especificaciones dentro de la vida útil establecida en esta hoja de datos, Transtar Autobody Technologies, Inc., a su exclusivo criterio, reemplazará el producto o emitirá un crédito por el precio de compra original del producto. El reemplazo o reembolso será el único recurso del comprador y Transtar Autobody Technologies, Inc. y sus afiliadas NO OTORGAN NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO COMERCIALIZACIÓN, COMPATIBILIDAD DE DISEÑO E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. LA MANO DE OBRA O EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y OTROS DAÑOS INCIDENTALES Y/O CONSECUENTES ESTÁN ESPECÍFICAMENTE EXCLUIDOS. Los datos técnicos contenidos en este documento son verdaderos y precisos según nuestro leal saber y entender. Los datos técnicos e instrucciones publicados están sujetos a cambios sin previo aviso.
