

## Ficha Técnica

"Ultra Flex®" es un sellador de costuras flexible de curado rápido diseñado para todo tipo de superficies pintadas, metal descubierto y superficies imprimadas. Dise resolver los requisitos de la flexibilidad asociados a la construcción unibody moderna. Puede ser utilizado sellar cualquier costura del cuerpo contra la humedad o el polvo y acabar paneles de piel. Especialmente til para los usos que requieren flexibilidad extrema.

### SUBSTRATOS APROPIADOS

Substrato		Substrato		Substrato	
Metal Desnudo	✓	Plásticos Regidos +		Relleno de Anclaje	✓
Metal Galvanizado	✓	Plásticos Flexibles +		Relleno - 1K	✓
Aluminio	✓	Plásticos Sueses +		Relleno - 2K	✓
E-coat lijada de Original de Fabrica**		Plásticos Primarios ++		Acabados del Fabricante	✓
Fivra de Vidrio y en Gel Coat no Caquiadros		Mazillas		Pinturas Viejas - No Removidas	

\*\* El repuesto genérico E-coat debe conducir examen de solvente con Transtar Reductores de Grado Uretano serie 6700 o 6700-F en lugar discreto y antes de la aplicación de una nueva capa.

+ Debido a la naturaleza diversa de las resinas de plástico, sustrato de ensayo de adhesión aceptable antes de su uso en la producción.

++ Prueba de paneles pre-ceba con acetona o diluyente de pintura. Si la capa falla, panel de tira de plástico al descubierto y sigue a SOP 251 para primas plásticas.

### MEZCLA



Por volumen: Listo a usar

### TIEMPO ENTRE CAPAS /TIEMPO SECADO



Tiempo Desolla: 3 minutos  
Tiempo Pinta: 30 minutos

### PREPARACIÓN DE SUPERFICES



Limpie con Transtar SCAT 6311, Speedi SCAT 6321 o Aqua SCAT 2 1391/1394. Lija con papel de grano 80.

### APLICACIÓN

Corte la boquilla al grueso deseado de cordón. Limpie todas las superficies a sellar de grasa, aceite y material extraño. Aplique el Ultra Flex. El material puede ser manejado con una espátula remojada con Acry Solvent 9783/9784. Quite el exceso de material con Acry Solvent. Se puede pintar sobre este material bajo condiciones normales a los 30 minutos de aplicado.

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO/REGULADOR

Color/Tamaño: Amarillento (4157), Negro (4167), 11 oz cartucho		Vida en armario: 1 año	
Categoría: Sellador			
VOC	4157 - 254 g/l	Peso de compuestos exentos (%)	0
VOC	4167 - 246 g/l	Volumen compuestos exentos (%)	0
Peso de volátiles (%)	<25%	Densidad del material #/gal	10.8
Peso de agua (%)	0		

### LIMITACIONES Y PRECAUCIONES

- Solo para uso profesional solamente, No para venta de publico general.
- Antes de usar lee las data tecnica y normas de precaucion.