



Quick Dry Rubberized Undercoating

4361-F, 4364-F, 60-4363-F

Bajoprotector Ahulado de Secado Rápido es una capa altamente protectora de secado rápido para los interiores de los automóviles y aplicaciones bajo el cofre. Resistente a la oxidación y la abrasión al interponer una barrera contra la tierra y la humedad. Excelente adhesión a superficies pintadas y sin pintar



Mezcla

Listo a usar.



Substratos Apropriados

- Acero pintado o cebado
- Aluminio
- Metal galvanizado
- Aluminio pintado o cebado
- Metal desnudo



Preparación de Superficies/Aplicación

Aerosol: Agítese bien. Lave y limpie el área con solventes para quitar el óxido, la suciedad y la grasa. Use SCAT 6311, Speedi SCAT 6321 o Aqua SCAT 2 1391/1394. Agarre el bote en una posición vertical y manteniéndolo de 8 a 10 pulgadas de la superficie, aplique con movimientos firmes y ligeros. Varias capas delgadas producirán un mejor acabado que una capa gruesa. Quite el sobrerociado con Acry Solvent #9783/9784. Puede ser capa pintura después de una hora.



Cuarto o Galón: Agite completamente antes de usar. Lave y limpie el área con solventes para quitar el óxido, la suciedad y la grasa. Aplique con pistola usando presión de aire recomendada por el fabricante. Permita que seque cuando menos durante 4 horas antes de pintar. Limpie completamente la pistola con Acry Solvent #9783/9784 inmediatamente después de usarse.



Especificaciones del Producto

Color.....	Negro	Tamaño (4361-F).....	Galón
Vida en armario.....	1 año	(4364-F).....	Cuarto
		(60-4363-F).....	20 oz aero

Regulador

4361-F/4364-F

Categoría.....	Revestimiento de bajos	Peso de volátiles (%).....	55.78
Real COV	2.74#/gal (328 g/l)	Peso de aqua (%).....	0.1
Regulador COV.....	3.58#/gal (429 g/l)	Peso de compuestos exentos (%)....	20.08
Densidad del material.....	7.69 #/gal	Volumen compuestos exentos (%)...	23.35

60-4363-F

Categoría.....	Revestimiento de bajos
Contenido de COV	<40%por peso



Limitacions y Precauciones

- Visite www.tat-co.com para asegurar el uso de las instrucciones y TDS más actuales de este producto.
- See website (www.tat-co.com) for this document in other languages. (Vea el web site para este documento en español. Voir le site web pour ce document en français.)
- Solo para uso profesional solamente, No para venta de publico general.
- Antes de usar, lea y siga todas las precauciones de TDS, etiqueta y SDS.
- Si se mezcla con otros componentes, la mezcla puede ser peligrosa para todos los componentes combinados.
- Todos los procedimientos operativos estándar (SOP) se pueden encontrar en el sitio web de Transtar en www.tat-co.com.

LIMITED WARRANTY

El desempeño exitoso de este producto depende de muchos factores fuera de nuestro control. Los resultados dependen de la habilidad del operador. Este producto está fabricado para cumplir con el más alto nivel de consistencia y calidad para el uso previsto. Transtar Autobody Technologies, Inc. garantiza que sus productos cumplen con las especificaciones que establece para ellos. Si se demuestra que este producto no cumple con las especificaciones dentro de la vida útil establecida en esta hoja de datos, Transtar Autobody Technologies, Inc., a su exclusivo criterio, reemplazará el producto o emitirá un crédito por el precio de compra original del producto. El reemplazo o reembolso será el único recurso del comprador y Transtar Autobody Technologies, Inc. y sus afiliadas NO OTORGAN NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO COMERCIALIZACIÓN, COMPATIBILIDAD DE DISEÑO E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. LA MANO DE OBRA O EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y OTROS DAÑOS INCIDENTALES Y/O CONSECUENTES ESTÁN ESPECÍFICAMENTE EXCLUIDOS. Los datos técnicos contenidos en este documento son verdaderos y precisos según nuestro leal saber y entender. Los datos técnicos e instrucciones publicados están sujetos a cambios sin previo aviso.