

PUNTOS CULMINANTES DEL PRODUCTO

6854

“Lightning Activator”

DESCRIPCIÓN:

Lightning Activator, 6854, esta diseñado para ser usado con la línea de transparentes “Finish Tec” 6531, 6571, 6841, 6861 y 7761-MTR les provee un brillo alto y duradero. Ideal para usarse en la reparación de pequeñas áreas y paneles, y en áreas de bajas temperaturas. Acelera significativamente el tiempo entremano y el tiempo de curado. Este producto proporciona un bajo nivel de fogeo.

PRODUCTOS:

6854 “Lightning Activator”, Cuarto (0.946 L), 4 por cartón



VIDA DE LA MEZCLA

Este producto reduce tiempo después de mezclado que está en la etiqueta o información de producto

TIEMPOS DE SECADO:



69°F (20°C), 50% R.H.

Producto	Proporción de la mezcla	Tiempo de curado	Libre de polvo	Lijar	Entrega
6531 2.1 Clearcoat	4:1	6 min	12 min	3.5 hrs	5 hrs
6571 Kwik Finish 2.1	4:1	8 min	12 min	1 hr 45 min	2.5 hrs
6801 E3 Clearcoat	4:1	3 - 5 min	10 - 15 min	2 - 4 hrs	6 - 8 hrs
6841 Kwik Gloss	4:1	5 min	10 min	4.5 hrs	6 hrs
6861 High Gloss	4:1	6 min	15 min	4.5 hrs	6 hrs
7761-MTR Max Clear	4:1	2 min	10 min	1 hr	2 - 3 hrs

Nota: La temperatura del departamento, número de las capas aplicadas y la circulación de aire efectuarán programa de secado. Concluido la aplicación o el uso en temperaturas sobre 75°F (25°C) dará lugar a dado detrás o a estallido solvente.

See next page for more detailed product application. See website for this document in other languages.
 Vea la página siguiente para un uso más detallado del producto. Vea el Web site para este documento en español.
 Voir la prochaine page pour une application plus détaillée de produit. Voir le site Web pour ce document en français.

INFORMACION DE PRODUCTOS

6854

APLICACIÓN Y MEZCLA:

No use cuando la temperatura está sobre 70°F (21°C). La proporción mezclando es dependiente en el transparente usado. Refiérase a la etiqueta o información de productos del clearcoat para las instrucciones específicas e información de la aplicación. Use el mismo proporción mezclando de los otras activadores de Transtar, 6874, 6894 o 6894HT.

“Lightning Activator”



DATA TÉCNICA:

APARIENCIA:	Claro
% SÓLIDOS:	53,8%
PARA USAR CON:	Los transparentes de Transtar - 6531, 6571, 6841, 6861, 7761-MTR
PROPORCIÓN DE LA MEZCLA:	Refiérase a la etiqueta o información de producto del transparente
VIDA DE LA MEZCLA:	Este producto reduce tiempo después de mezclado que está en la etiqueta o información de producto

REGULADOR:

Category: Clearcoat	Individual Component
VOC Actual	3.5#/gal (420 g/l)
VOC Regulatory (less water, less exempts)	3.7#/gal (437 g/l)
Weight % of Volatiles	46.98
Weight % of Water	0
Weight % of Exempt Compounds	5.2
Volume % of Exempt Compounds	3.92
Density of Material	8.39

CONSEJOS TÉCNICOS:

TIEMPOS DE SECADO @ 69°F (20°C), 50% R.H.

Producto	Proporción de la mezcla	Tiempo de curado	Libre de polvo	Lijar	Entrega
6531 2.1 Clearcoat	4:1	6 min	12 min	3.5 hrs	5 hrs
6571 Kwik Finish 2.1	4:1	8 min	12 min	1 hr 45 min	2.5 hrs
6801 E3 Clearcoat	4:1	3 - 5 min	10 - 15 min	2 - 4 hrs	6 - 8 hrs
6841 Kwik Gloss	4:1	5 min	10 min	4.5 hrs	6 hrs
6861 High Gloss	4:1	6 min	15 min	4.5 hrs	6 hrs
7761-MTR Max Clear	4:1	2 min	10 min	1 hr	2 - 3 hrs

Nota: La temperatura del departamento, número de las capas aplicadas y la circulación de aire efectuarán programa de secado. Concluido la aplicación o el uso en temperaturas sobre 75°F (25°C) dará lugar a dado detrás o a estallido solvente.

PUNTOS DE LAS VENTAS:

- Reduce el tiempo de cada ciclo
- Ideal para usarse en áreas de bajas temperaturas
- El aumento de la productividad
- Acelera el tiempo entremano y el tiempo de curado
- Este producto proporciona un bajo nivel de fogueo

See website (www.tat-co.com) for this document in other languages.

Vea el Web site (www.tat-co.com) para este documento en español.

Voir le site Web (www.tat-co.com) pour ce document en français.