

Ficha Técnica

Los equilibradores y aglutinadores de capa base de Transtar han sido creados como ofrecimiento comparable de los productos más comunes de los principales fabricantes. Los productos Transtar ha desarrollado para proporcionar a características físicas similares de los productos competidores, incluidos la viscosidad, sólidos, el peso por galón, y compatibilidad completa del basecoat.

PREPARACIÓN DE SUPERFICES



Consulte la fabricación de la capa superior para la preparación de la superficie.

MEZCLA Y APLICACIÓN

Basecoat Balancer, 7150-1D, es comparable al Axalta* 150K Basecoat Balancer y Basecoat Binder, 7175-1D, es comparable al Axalta* 175K Basecoat Binder (usado principalmente en ChromaBase®). Estos productos están destinados a ser utilizados de manera similar al producto Axalta.

Agitar antes de usar. Consultar en las fórmulas de los fabricantes de colores las cantidades necesarias. (Por tratarse de fórmulas de sustitución, deberán utilizarse en mezclas 1 para 1 por volumen de acuerdo con las cantidades de mezcla recomendadas.) Utilizar siempre pesos y medidas exactos.

*Nota: Los sistemas Chromabase y ChromaPremier, son marcas registradas por Axalta Coating Systems. Axalta no endosa ni garantiza los productos manufacturados por Transtar.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Color: Claro	Vida en armario: 1 año
Tamaño: 7150-1D, Basecoat Balancer, Galón 7175-1D Basecoat Binder, Galón	

REGULADOR

Categoría: Color Coating	7150-1D	Peso de compuestos exentos (%)	14.50
Real COV	5.44#/gal (652 g/l)	Volumen compuestos exentos (%)	16.17
Regulador COV	6.49#/gal (777 g/l)	Densidad del material #/gal	7.37
Peso de volátiles (%)	88.26		
Peso de agua (%)	0		
Categoría: Color Coating	7175-1D	Peso de compuestos exentos (%)	9.61
Real COV	4.72#/gal (566 g/l)	Volumen compuestos exentos (%)	11.18
Regulador COV	5.32#/gal (637 g/l)	Densidad del material #/gal	7.69
Peso de volátiles (%)	71.05		
Peso de agua (%)	0		

Recommendations:

- Los productos aglutinadores y equilibradores de capa base DEBEN cerrarse herméticamente después de cada uso para evitar la entrada de contaminantes y humedad.
- Antes de su aplicación, pulverizar previamente sobre un panel de prueba y/o examinar el interior de la pistola, por si hubiera irregularidades en la uniformidad del color de la capa base.
- Poner siempre la máquina mezcladora en marcha a primera hora de la mañana para asegurarse de que los colorantes y los productos Transtar se agitan lo suficiente para evitar problemas de mezcla de colores.

LIMITACIONES Y PRECAUCIONES

- Para mas informacion sobre intrucciones de aplicacion de productos visita www.tat-co.com.
- See website (www.tat-co.com) for this document in other languages. (Vea el web site para este documento en español. Voir le site web pour ce document en français.)
- Solo para uso profesional solamente, No para venta de publico general.
- Antes de usar lee las data tecnica y normas de precaucion.
- Si mezcla con otros componentes verifique que tan peligroso sea la combinacion de componentes.
- Todos los Procedimientos Operativos Estándar (SOP) se pueden encontrar en el sitio web de Transtar en www.tat-co.com.