



## INFORMACION DE PRODUCTOS

**905-FP**

### ***Bi-Capa Negra Factory Pack Empress***

**DESCRIPCIÓN:**

Bi-capa Negra Factory Pack Empress, FP-905, es una capa base de color negro intenso oscuro diseñada para igualar la apariencia de Fabricante del Equipo Original de muchos vehículos nacionales y extranjeros.

**DATA TÉCNICA:**

APARIENCIA:	Negro
% DE SOLIDOS:	15,5% por peso
C.O.V. DEL RECUBRIMIENTO:	6,27#/gal (752g/l)
VIDA EN ARMARIO:	Un año (sin abrir)
REDUCTOR:	Reductor de uretano TRANSTAR de acuerdo a la temperatura (6701 Rápido, 6711 Mediano, 6721 Lento)
PROPORCIÓN DE MEZCLA:	2:1
VIDA ÚTIL:	Sin activador - Ilimitado; Con Activador - 8 horas

**SUSTRATOS APROPIADOS:**

905-FP puede aplicarse a las superficies de buena estructura que están lijadas, desengrasadas, y apropiadamente preparadas con primeras capas Transtar.

**PREPARACIÓN DEL SUPERFICE:**

Lije con un grado 500-600 seco o un grado 600-800 húmedo, prepare las áreas que se han de igualar utilizando lija de grado 1200-1500 húmedo o seco o Pasta Scuff and Prep 6338 con una almohadilla de pulir gris. Desengrase completamente.

**PUNTOS DE VENTA:**

- No se necesita agitación mecánica
- Se parece aún más al color original
- Mayor productividad
- Menor duración de ciclo

**VEA EL LADO INVERSO PARA LAS INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN**

*Antes de aplicarlo, consulte la plantilla de datos de seguridad del material correspondiente)*



**TAMAÑO DEL ENVASE:**

FP-905 Bi-capa Negra Factory Pack Empress, Litro, 4/cartón

NO RESPONSABILIDAD: Los datos técnicos y sugerencias para uso se han preparado para la orientación del usuario. Dichos datos están basados en la experiencia e investigaciones de Transtar Autobody Technologies, y se cree que son confiables. Ya que Transtar no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es utilizado, almacenado o manejado, lo anterior no constituye una garantía. Los compradores deberán asumir la responsabilidad de asegurar que el producto es adecuado a sus propósitos.

# 905-FP

## Bi-capa Negra Factory Pack Empress

### MEZCLA:

Mezcle 2 partes de bi-capa NO MIX con 1 parte de Reductor de Grado de Uretano 6700 apropiado para las condiciones del taller y el tamaño de la reparación.

Puede añadirse hasta 1½ partes de reductor para ajustar la viscosidad y ayudar a hacer que se asemeje más al color deseado. *Nota: El añadir más reductor aumenta el C.O.V.*

Para la Garantía de Por Vida debe activarse la bi-capa NO MIX. Añada ¼ oz de cualquier Activador de Sólidos Extra de la Serie 6800 o cualquier Activador de Capa Clara Euro de la serie 7000 a 1 cuarto de galón de color listo para rociar.

*Nota: El tiempo de repaso de la capa base activada es 2 horas a 77°F (25°C).*

*Nota: Para la parte de abajo de la capota, revestimientos de tapetes y colores interiores, active la capa base como se ha indicado.*

### AJUSTE DE PISTOLA:

<u>Tipo de Pistola</u>	<u>Punta Fluida</u>	<u>Presión del Aire</u>	<u>Presión de Fluido</u>
Succión	1.3 - 1.5 mm	35 - 45 PSI max	n/a
Gravedad	1.2 - 1.5 mm	25 - 35 PSI max	n/a
Convencional	1.0 - 1.3 mm	40 - 50 PSI max	8 - 10 PSI
HVLP	1.2 - 1.5 mm	10 PSI max	n/a
LVLP	1.2 - 1.5 mm	8 PSI max	n/a

### APLICACIÓN:

Aplique 2-3 capas o hasta que se haya llevado a cabo el recubrimiento deseado, deje que pasen 5-10 minutos entre capas (Los tiempos de secado pueden variar debido a la temperatura del taller y a la selección de reductor).

### TIEMPOS DE SECADO:

Deje que se seque Bi-capa Negra Factory Pack Empress, FP-905, durante 20-25 minutos antes de aplicacicar la cinta. Deje que se seque Bi-capa Negra Factory Pack Empress, FP-905, durante 15-20 minutos antes de la aplicación de la capa media/capa anacarada. (Los tiempos de secado pueden variar debido a la temperatura del taller y a la selección de reductor).

### USO CON KICKER/FISHEYE REMOVER:

No utilice con la Capa Base NO MIX.