



INFORMACION DE PRODUCTOS

LV-905

Bi-Capa Negra Factory Pack Empress

DESCRIPCIÓN:

Bi-capa Negra Factory Pack Empress, LV-905, es una capa base de color negro intenso oscuro diseñada para igualar la apariencia de Fabricante del Equipo Original de muchos vehículos nacionales y extranjeros.

DATA TÉCNICA:

APARIENCIA:	Negro
% DE SOLIDOS:	25,5% por peso
C.O.V. DEL RECUBRIMIENTO:	2,63#/gal (315g/l)
VIDA EN ARMARIO:	Un año (sin abrir)
REDUCTOR:	6700-F Serie Reductores de TRANSTAR de acuerdo a la temperatura
PROPORCIÓN DE MEZCLA:	1:1½
VIDA ÚTIL:	Sin activador - Ilimitado; Con Activador - 8 horas

SUSTRATOS APROPIADOS:

LV-905 puede aplicarse a las superficies de buena estructura que están lijadas, desengrasadas, y apropiadamente preparadas con primeras capas Transtar.

PREPARACIÓN DEL SUPERFICE:

Lije con un grado 500-600 seco o un grado 600-800 húmedo, prepare las áreas que se han de igualar utilizando lija de grado 1200-1500 húmedo o seco o Pasta Scuff and Prep 6338 con una almohadilla de pulir gris. Desengrase completamente.

PUNTOS DE VENTA:

- Formulación obediente de 50 estados
- No se necesita agitación mecánica
- Se parece aún más al color original
- Mayor productividad
- Menor duración de ciclo

VEA EL LADO INVERSO PARA LAS INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN

(Antes de aplicarlo, consulte la plantilla de datos de seguridad del material correspondiente)

TAMAÑO DEL ENVASE:

LV-905 Bi-capa Negra Factory Pack Empress, Litro, 4/cartón



NO RESPONSABILIDAD: Los datos técnicos y sugerencias para uso se han preparado para la orientación del usuario. Dichos datos están basados en la experiencia e investigaciones de Transtar Autobody Technologies, y se cree que son confiables. Ya que Transtar no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es utilizado, almacenado o manejado, lo anterior no constituye una garantía. Los compradores deberán asumir la responsabilidad de asegurar que el producto es adecuado a sus propósitos.

LV-905

Bi-capa Negra Factory Pack Empress

MEZCLA:

Mezcle 1 parte de bi-capa No Mix Low VOC con 1½ parte de Reductor de Grado de Uretano 6700-F apropiado para las condiciones del taller y el tamaño de la reparación. *Nota: El añadir más reductor aumenta el C.O.V.*

Para la Garantía de Por Vida debe activarse la bi-capa No Mix Low VOC. Añada ¼ oz de cualquier Activador de Sólidos Extra de la Serie 6800 o cualquier Activador de Capa Clara Euro de la serie 7000 a 1 cuarto de galón de color listo para rociar.

Nota: El tiempo de repaso de la capa base activada es 2 horas a 77°F (25°C).

Nota: Para la parte de abajo de la capota, revestimientos de tapetes y colores interiores, active la capa base como se ha indicado.

AJUSTE DE PISTOLA:

<u>Tipo de Pistola</u>	<u>Punta Fluida</u>	<u>Presión del Aire</u>	<u>Presión de Fluido</u>
Convencional	1.2 - 1.4 mm	35 - 35 PSI max	n/a
HVLP	1.2 - 1.4 mm	10 PSI max	n/a
LVLP	1.2 - 1.4 mm	8 PSI max	n/a

APLICACIÓN:

Aplique 2-3 capas o hasta que se haya llevado a cabo el recubrimiento deseado. Deje que pasen 5-10 minutos entre capas (Los tiempos de secado pueden variar debido a la temperatura del taller y a la selección de reductor.)

TIEMPOS DE SECADO:

Deje que se seque Bi-capa Negra Factory Pack Empress, LV-905, durante 20-25 minutos antes de aplicacicar la cinta. Deje que se seque Bi-capa Negra Factory Pack Empress, LV-905, durante 15-20 minutos antes de la aplicación de la capa media/capa anacarada. (Los tiempos de secado pueden variar debido a la temperatura del taller y a la selección de reductor.)

USO CON KICKER/FISHEYE REMOVER:

No utilice con la Bi-capa No Mix Low VOC.